DisboADD® 903 Beschleuniger

Beschleuniger für Disboxid 461, 462, 464

Produktbeschreibung

Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Auf Basis eines tertiären Polyamins
Verwendungszweck	Zum Beschleunigen der Aushärtung und schnelleren Überarbeitung von DisboFLOOR® 460, DisboFLOOR® 461, DisboFLOOR® 462, DisboFLOOR® 465 SL, DisboFLOOR® 475 SL und DisboFLOOR® 475 OS, DisboFLOOR® 495 AS, DisboFLOOR® 498 ESD.
Eigenschaften	Beschleunigt die Aushärtung und sorgt somit für kürzere Wartezeiten zwischen einzelnen Arbeitsgänge sowie eine frühere mechanische Belastbarkeit der Flächen.
Farbtöne	Transparent Die Zugabe von DisboADD® 903 Beschleuniger verstärkt die Vergilbungsneigung. Die Funktionsfähigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.
Verpackung / Gebindegrößen	6 x 0,5 l Kanister im Karton
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Originalverschlossene Gebinde sind mindestens 12 Monate lagerstabil.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	DisboFLOOR® 460: Max. 3 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 25 kg Gebinde DisboFLOOR® 461: Max. 2 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 30 kg Gebinde



	DisboFLOOR® 462: Max. 3 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 25 kg Gebinde Max. 1 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 10 kg Gebinde DisboFLOOR® 465 SL: Max. 1 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 30 kg Gebinde DisboFLOOR® 475 SL und OS: Max. 2 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 30 kg Gebinde DisboFLOOR® 495 AS: Max. 2 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 30 kg Gebinde DisboFLOOR® 498 ESD: Max. 2 Gebinde á 0,5 Liter DisboADD® 903 Beschleuniger auf ein 30 kg Gebinde
Dichte	ca. 1,0 g/cm³
Festkörpergehalt	100 %
Trocknung	Siehe jeweilige Technische Information.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Untergründe und Untergrundvorbereitung siehe jeweilige Technisch Information der Grundierung bzw. Beschichtung.
Materialzubereitung	Beschleuniger in erforderlicher Menge zunächst dem Härter zugeben und mit einem langsam laufendem Rührwerk (400 U/min.) mischen. Danach den Härter der Masse zugegeben und ebenfalls intensiv mischen bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Anschließend in ein anderes, sauberes Gefäß umfüllen und nochmals gründlich mischen (Umtopfen).
Beschichtungsvorschlag	Siehe jeweilige Technische Information.
Verarbeitungsbedingungen	**Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur:** Diese Temperaturen sollten mind. 10 °C, max. 30 °C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht überschreiten, die Untergrundtemperatur sollte immer mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.
Wartezeiten	Siehe jeweilige Technische Information.
Geeignete Untergründe	
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechungen mit Disboxid 499 Verdünner.
Hinweise	Bei der Verarbeitung des Materials sind die Bautenschutz-Verarbeitungshinweise sowie die Disbon Reinigungs- und Pflegehinweise für Fußböden zu beachten. **Entsorgung:** Materialreste: Grundmasse mit Härter aushärten lassen und als Farbabfälle entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste und ungereinigte Verpackungen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Giscode: RE 30 Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblätter. Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten. **Technische Beratung:** Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Besondere Hinweise	Nur für gewerbliche Anwender. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Enthält: 2,4,6 Tris(dimethylaminomethyl)phenol.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.