

Capatect Sockelthermoprofil

Kunststoffeinschubprofil mit Gewebe und Tropfkantenausbildung als Fassadenflächenabschluss.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Zur Ausbildung von Tropfkanten beim Übergang der Sockeldämmung zur Fassadendämmung oder beim Übergang bei unterschiedlichen Dämmschichtdicken innerhalb der Fassade (thermische Entkopplung). Das Profil kann auch als "Einschubprofil mit Putznase" bei Wärmedämmverbundsystemen zwischen Blechaufkantung und Blendenüberdämmung bei Sonnenschutzkästen verwendet werden. Die Putzabzugskante ermöglicht eine präzise Kantenausbildung. Über die Tropfkante am Profil wird die Feuchtigkeit abgeleitet.

Profillänge: 2 lfm / 2,5 lfm
Gewebefahne: 13,5 cm

Eigenschaften

Kunststoffprofil mit 3 mm Tropfkante und Gewebestreifen.
Da keine Verbindung zur Wand besteht, werden Wärmebrücken vermieden. Die Sockelthermoprofile sind mit einer Steckschachtverbindung und Stoßverbindungsstift ausgestattet, wodurch bei Passstücken die Profildtöße exakt ausgerichtet werden.

Die Profile mit 3 cm bzw. 6 cm Ausladung können bei Bedarf, aufgrund der vorhandenen Sollbruchstelle durch einfaches Abknicken wie folgt gekürzt werden:

- Capatect Sockelthermoprofil Ausladung 3 cm, auf 2 cm Ausladung.
- Capatect Sockelthermoprofil Ausladung 6 cm, auf 4 cm bzw. 2 cm Ausladung.

Lagerung

Die Lagerung muss vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hitze, Frost usw.) geschützt erfolgen. Bei gebogen gelagerten oder transportierten Leisten können bleibende Verformungen, sowohl am Glasgewebe als auch an den Kunststoffteilen, entstehen. Diese Verformungen werden durch anhaltende Sonnenbestrahlung (Material wird aufgeheizt) zusätzlich begünstigt. Derart beschädigte Leisten dürfen nicht mehr verarbeitet werden!

Hinweis

Aufgrund der Profile in Stangenware kann es im Stoßbereich zu einer unerwünschten Rissbildung kommen.


Empfehlung:

Zur Vermeidung von Rissbildung im Stoßbereich empfehlen wir die Verwendung der PLUS Produkte (Top-Detail-Lösung).



Verpackung / Gebindegrößen

Ausladung 3 und 6 cm:
2 lfm Profil (10 Stück = 20 lfm / Packung)



Ausladung 10 cm:
2,5 lfm Profil (25 Stück = 62,5 lfm / Packung)

Verarbeitung

Verarbeitung	Das Capatect Sockelthermoprofil ist vor der Flächenarmierung im Stoßbereich der Fassaden- und Sockeldämmung bzw. bei den Sonnenschutzkästen exakt ausgerichtet einzubringen. Die Profile werden Stoß an Stoß, aber mit Rücksicht auf einen spannungsfreien Einbau, montiert. Zur Sockeldämmung erfolgt die Abdichtung mit einem vorkomprimierten Dichtband. Der Vorsprung zwischen Fassaden- und Sockeldämmung bzw. zwischen Fassade und Blechaufkantung der Sonnenschutzkästen muss so gewählt werden, dass das Profil mindestens 2 cm in den Dämmplattenstoß bzw. in die Blechaufkantung eindringt. Es ist besonders darauf zu achten, dass beim Einschieben des Profils keinerlei Materialien mit in den Zwischenraum gelangen. Es ist wichtig, dass die Gewebefahne des Sockelthermoprofils vor der Flächenarmierung vollflächig in die vorgelegte Armierungsmasse eingebettet wird. Bei der nachfolgenden Armierung muss auf die entsprechende Überlappung von 10 cm sowohl im Bereich Profilstoß als auch in der Flächenarmierung geachtet werden. Um eine Rissbildung im Profilstoßbereich möglichst zu verhindern, muss das Gewebe bis an den Abzusteg vom Sockelthermoprofil herangeführt werden und der Gewebeüberstand satt in den Unterputz eingebettet werden. Armierter Unterputz und Strukturputz können nur systembezogen ausgeführt werden.
Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen hinsichtlich der Armierungsmasse die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken.
Verbrauch	1 lfm/lfm
Hinweise	Für Rissfreiheit im Stoßbereich von Sockelthermoprofilen kann nicht gewährleistet werden.
Besondere Hinweise	Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden für die wir keine Haftung übernehmen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.
----------	---

Technische Information: Capatect Sockelthermoprofil, Stand: 07 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Anselden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt